

ศศิธร คนทน : ลักษณะการเรืองแสงของแก้วและแก้วเซรามิกที่ได้ปด้วยเทลลูเรียมและบิสมัท (LUMINESCENCE CHARACTERISTICS OF Te- AND Bi-DOPED GLASSES AND GLASS-CERAMICS) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชិเกกิ โมริโมโต, 110 หน้า.

การศึกษาศูนย์กลางสี ศูนย์กลางการเรืองแสงใกล้อินฟราเรด (Near Infrared) และลักษณะเฉพาะการเรืองแสงใกล้อินฟราเรดของแก้วและแก้วเซรามิกที่มีเทลลูเรียมและบิสมัท ตามหลักสมมูลของปฏิกิริยารีดอกซ์ โดยเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสมมูลของปฏิกิริยารีดอกซ์ ซึ่งได้แก่อุณหภูมิในการหลอม ส่วนผสมและการเติมสารช่วยรีดิวซ์ (คาร์บอน) ในแก้วบอเรตและแก้วโซดาไลม์ซิลิเกตที่มีบิสมัท

การศึกษาพบว่าสมมูลของปฏิกิริยารีดอกซ์มีผลอย่างมากต่อการเกิดศูนย์กลางสี ศูนย์กลางการเรืองแสงใกล้อินฟราเรด และลักษณะเฉพาะการเรืองแสงใกล้อินฟราเรดของแก้วและแก้วเซรามิกที่มีบิสมัทและเทลลูเรียม ในสภาวะออกซิไดซ์ ศูนย์กลางสีและศูนย์กลางการเรืองแสงใกล้อินฟราเรดจะไม่เกิดขึ้น ทำให้การเรืองแสงใกล้อินฟราเรดไม่สามารถตรวจพบได้ ในทางตรงกันข้ามในสภาวะรีดิวซ์ เกิดสีเข้มขึ้น เนื่องจากการเกิดคอลลอยด์ของโลหะบิสมัท และไม่พบการเรืองแสงใกล้อินฟราเรด เพราะฉะนั้นศูนย์กลางสีและศูนย์กลางการเรืองแสงใกล้อินฟราเรดจึงสามารถเกิดได้ภายใต้สภาวะรีดิวซ์อ่อนถึงปานกลางโดยพบการเรืองแสงใกล้อินฟราเรดอยู่ที่ประมาณ 1100-1300 นาโนเมตร ซึ่งศูนย์กลางสีและศูนย์กลางการเรืองแสงใกล้อินฟราเรดในแก้วที่มีเทลลูเรียมและบิสมัทน่าจะเป็นผลมาจากการเกาะกลุ่มของเทลลูเรียมและบิสมัทหรือกลุ่มของเทลลูเรียมและบิสมัทที่สูญเสียอิเล็กตรอน เช่น  $Te_2$ ,  $Te_2^-$ ,  $Bi_2$ ,  $Bi_3$ ,  $Bi_2^-$  เป็นต้น

การศึกษานี้ เป็นครั้งแรกที่ได้พบวัสดุที่มีการเรืองแสงใกล้อินฟราเรดชนิดใหม่ในแก้วและแก้วเซรามิกที่เติมเทลลูเรียม

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก

ปีการศึกษา 2551

ลายมือชื่อนักศึกษา \_\_\_\_\_

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา \_\_\_\_\_

SASITHORN KHONTHON : LUMINESCENCE CHARACTERISTICS OF  
Te- AND Bi-DOPED GLASSES AND GLASS-CERAMICS. THESIS  
ADVISOR : ASST. PROF. SHIGEKI MORIMOTO, Ph.D., 110 PP.

NIR LUMINESCENCE CENTER/Te-DOPED GLASSES/Bi-DOPED GLASSES/  
GLASS-CERAMICS/REDOX EQUILIBRIUM

The color center, near-infrared (NIR) luminescent center and NIR luminescent characteristics of Te- and Bi-containing glasses and glass-ceramics were investigated based on redox equilibrium. Particularly, the factors affecting the redox equilibrium, melting temperature, glass composition and addition of reducing agents (carbon), were investigated in detail in Bi-containing borate glasses and soda-lime-silicate glasses.

It was found that the formation of color center and NIR luminescent center and luminescent characteristic of Te- and Bi-containing glasses and glass-ceramics were strongly affected by redox equilibrium. In oxidized side, color center and NIR luminescent center were not formed, and hence NIR luminescence could not be detected. On the contrary, the darkening effect due to formation process of Bi metallic colloids, took place in strong reduced side, and also NIR luminescence was not observed. Therefore, the color center and NIR luminescent center can be formed under mild to medium reducing condition and the NIR luminescence centered at around 1100-1300 nm can be detected.

It is suggested that the color center and luminescent center in Te- and Bi-containing glasses is likely to be caused by Te- and Bi-clusters or electron trapped Te- and Bi-clusters, such as  $\text{Te}_2$ ,  $\text{Te}_2^-$ ,  $\text{Bi}_2$ ,  $\text{Bi}_3$ ,  $\text{Bi}_2^-$ , etc

New type NIR luminescent materials of Te-doped glasses and glass-ceramics which exhibit broad NIR luminescence were discovered for the first time to our knowledge.

School of Ceramic Engineering

Academic Year 2008

Student's Signature \_\_\_\_\_

Advisor's Signature \_\_\_\_\_