

วิสัยมน ถึงห้คะ : การสังเคราะห์และสมบัติทางกายภาพของ $\text{La}_{3-x}\text{Sr}_x\text{M}_{2-y}\text{N}_y\text{O}_{7\pm\delta}$ (M, N = Mn, Co, Ni) (SYNTHESIS AND PHYSICAL PROPERTIES OF $\text{La}_{3-x}\text{Sr}_x\text{M}_{2-y}\text{N}_y\text{O}_{7\pm\delta}$ (M, N = Mn, Co, Ni)) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิน กุหาเรืองรอง, 171 หน้า.

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารประกอบ $\text{La}_{3-x}\text{Sr}_x\text{M}_{2-y}\text{N}_y\text{O}_{7\pm\delta}$ (M, N = Mn, Co, Ni) ซึ่งมีโครงสร้างแบบ Ruddlesden-Popper (RP) เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุแคโทดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งอุณหภูมิปานกลาง โดยการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ การทดลองตอนที่ 1 เป็นการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์สารประกอบในระบบ $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$, $\text{La}_2\text{SrMn}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ และ $\text{La}_3\text{Co}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ ด้วยวิธีต่างกันสามวิธี คือ วิธี Solid state reaction วิธีตกตะกอนร่วม และวิธี Citrate gel รวมถึงการศึกษาปริมาณของตัวได้ปที่เหมาะสมสำหรับ $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ และ $\text{La}_2\text{SrMn}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ ส่วนการทดลองตอนที่ 2 มุ่งเน้นศึกษาผลของตัวได้ปที่มีต่อค่าการนำไฟฟ้า และค่าการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัสดุเหล่านี้ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของเลขออกซิเดชันของนิกเกิลไอออนกับค่าการนำไฟฟ้าในวัสดุ $\text{La}_{3-x}\text{Sr}_x\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ ด้วยเทคนิค XANES

จากผลการทดลองพบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผาแคลไซน์เพื่อให้ได้เฟสเดียวของสารประกอบในระบบ $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ คือ 1200°C เมื่อสังเคราะห์ด้วยวิธี Solid state reaction สำหรับวิธีตกตะกอนร่วม สารที่ช่วยให้ตกตะกอนที่ดีที่สุดในงานวิจัยนี้ คือ โพลแทสเซียมคาร์บอเนต และโซเดียมคาร์บอเนต โดยใช้เวลา Aging 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ คือ 1200°C สำหรับการสังเคราะห์ด้วยวิธี Citrate gel ปริมาณที่เหมาะสมของกรดซิตริก คือ 1.5 เท่าต่อปริมาณโมลรวมของไอออนบวกใน $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ และอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ คือ 1100°C ปริมาณจำกัดในการได้ปสำหรับ $\text{La}_{3-x}\text{Sr}_x\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ และ $\text{La}_3\text{Ni}_{2-y}\text{Co}_y\text{O}_{7\pm\delta}$ คือ x และ $y \leq 0.1$ แต่ไม่สามารถสังเคราะห์สารเฟสเดียวได้จาก $\text{La}_{2.9}\text{Sr}_{0.1}\text{Ni}_{2-y}\text{Co}_y\text{O}_{7\pm\delta}$, $\text{La}_3\text{Ni}_{2-y}\text{Mn}_y\text{O}_{7\pm\delta}$ และ $\text{La}_{2.9}\text{Sr}_{0.1}\text{Ni}_{2-y}\text{Mn}_y\text{O}_{7\pm\delta}$

สำหรับสารประกอบในระบบ $\text{La}_2\text{SrMn}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ อุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์ทั้ง 3 วิธี คือ 1400°C สารที่ช่วยให้ตกตะกอนที่ดีที่สุดสำหรับการสังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม คือ โพลแทสเซียมคาร์บอเนต และโซเดียมคาร์บอเนต โดยใช้เวลา Aging 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง การได้ปด้วย Ni หรือ Co ใน $\text{La}_2\text{SrMn}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ พบ $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_4$ และ $\text{La}(\text{OH})_3$ เจือปน สำหรับการสังเคราะห์ $\text{La}_3\text{Co}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ กลับเกิดเฟสเพอโรฟสไกต์ของ $\text{La}_3\text{Co}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ และเฟส $\text{La}(\text{OH})_3$ ขึ้นแทน $\text{La}_3\text{Co}_2\text{O}_{7\pm\delta}$

สำหรับผลการทดลองตอนที่ 2 พบว่าการได้ปด้วย Sr ช่วยเพิ่มค่าการนำไฟฟ้าของ $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ โดยค่าการนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 600°C ของ $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$, $\text{La}_{2.95}\text{Sr}_{0.05}\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ และ $\text{La}_{2.9}\text{Sr}_{0.1}\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ ที่สังเคราะห์ด้วยวิธี Citrate gel มีค่าเท่ากับ 64 69 และ 81 S.cm^{-1} ตามลำดับ

ผลการศึกษาเลขออกซิเดชันด้วยเทคนิค XANES พบว่านิกเกิลไอออนใน $\text{La}_{3-x}\text{Sr}_x\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ มีเลขออกซิเดชันผสมกันทั้งประจุ +2 และ +3 การที่เลขออกซิเดชันของนิกเกิลไอออนใน $\text{La}_{2.9}\text{Sr}_{0.1}\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ สูงกว่า ส่งผลให้มีค่าการนำไฟฟ้าที่สูงกว่า $\text{La}_{2.95}\text{Sr}_{0.05}\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ และ $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 50-800°C ของ $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ มีค่าประมาณ $12.3-12.9 \times 10^{-6}\text{C}^{-1}$ และมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ Sr การนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 600°C ของ $\text{La}_2\text{SrMn}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ ที่สังเคราะห์ด้วยวิธี Citrate gel มีค่าประมาณ 0.68 S.cm^{-1} และสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 50-800°C เท่ากับ $9.9-10.7 \times 10^{-6}\text{C}^{-1}$

WASSAYAMON SINGKHA : SYNTHESIS AND PHYSICAL PROPERTIES
OF $\text{La}_{3-x}\text{Sr}_x\text{M}_{2-y}\text{N}_y\text{O}_{7\pm\delta}$ (M, N = Mn, Co, Ni). THESIS ADVISOR : ASSOC.
PROF. SUTIN KUHARUANGRONG, Ph.D., 171 PP.

SOLID OXIDE FUEL CELL/CATHODE/RUDDLESDEN- POPPER/CITRATE GEL
/COPRECIPITATION /XANES

The objective of this thesis is to investigate $\text{La}_{3-x}\text{Sr}_x\text{M}_{2-y}\text{N}_y\text{O}_{7\pm\delta}$ (M, N = Mn, Co, Ni) compounds, one of the Ruddlesden-Popper (RP) structure, as a potential cathode material for intermediate temperature solid oxide fuel cell. The experiments were separated into two parts. The first one was conducted to study a suitable synthesis condition for $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$, $\text{La}_2\text{SrMn}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ and $\text{La}_3\text{Co}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ systems from three different methods, solid state reaction, coprecipitation and citrate gel. In addition, the suitable amount of dopants on $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ and $\text{La}_2\text{SrMn}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ were identified. The second part was concentrated on the effects of dopants on the electrical conductivity and thermal expansion of these compositions, including the oxidation state of Ni ion related to the electrical conductivity of $\text{La}_{3-x}\text{Sr}_x\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ by XANES technique.

The results show that the calcination temperature to obtain a single phase of $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ system is 1200°C for solid state reaction method. For coprecipitation method, the best precipitants for this work are potassium carbonate and sodium carbonate with an aging period of 1 h at room temperature and the calcination temperature is 1200°C. For citrate gel synthesis, the appropriate amount of citric acid is 1.5 times per mole of the total cations in $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ and the calcination temperature is 1100°C. The doping limit for $\text{La}_{3-x}\text{Sr}_x\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ and $\text{La}_3\text{Ni}_{2-y}\text{Co}_y\text{O}_{7\pm\delta}$ is x and $y \leq 0.1$.

However, a single phase could not be obtained from $\text{La}_{2.9}\text{Sr}_{0.1}\text{Ni}_{2-y}\text{Co}_y\text{O}_{7\pm\delta}$, $\text{La}_3\text{Ni}_{2-y}\text{Mn}_y\text{O}_{7\pm\delta}$ and $\text{La}_{2.9}\text{Sr}_{0.1}\text{Ni}_{2-y}\text{Mn}_y\text{O}_{7\pm\delta}$.

For $\text{La}_2\text{SrMn}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ system, the suitable calcination temperature for all three synthesis methods is 1400°C . The best precipitants for coprecipitation method are potassium carbonate and sodium carbonate with an aging period of 48 h at room temperature. Doping with Ni or Co in $\text{La}_2\text{SrMn}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ shows $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_4$ and $\text{La}(\text{OH})_3$ in this composition. For $\text{La}_3\text{Co}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ synthesis, a perovskite phase of LaCoO_3 and $\text{La}(\text{OH})_3$ occur instead of $\text{La}_3\text{Co}_2\text{O}_{7\pm\delta}$.

For the second part results, Sr dopant increases the electrical conductivity of $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$. The electrical conductivity values at 600°C for $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$, $\text{La}_{2.95}\text{Sr}_{0.05}\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ and $\text{La}_{2.9}\text{Sr}_{0.1}\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ synthesized by citrate gel method are 64, 69 and $81 \text{ S}\cdot\text{cm}^{-1}$, respectively. The result of oxidation state by XANES technique shows mixed valencies of +2 and +3 for Ni ions in $\text{La}_{3-x}\text{Sr}_x\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$. The higher oxidation state of Ni ions in $\text{La}_{2.9}\text{Sr}_{0.1}\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ results in a higher electrical conductivity than $\text{La}_{2.95}\text{Sr}_{0.05}\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ and $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$. Thermal expansion coefficient in a temperature range of $50\text{-}800^\circ\text{C}$ for $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ is around $12.3\text{-}12.9 \times 10^{-6}^\circ\text{C}^{-1}$ and increases with Sr content. The electrical conductivity at 600°C of $\text{La}_3\text{SrMn}_2\text{O}_{7\pm\delta}$ from citrate gel method is around $0.68 \text{ S}\cdot\text{cm}^{-1}$ and its thermal expansion coefficient at $50\text{-}800^\circ\text{C}$ is $9.9\text{-}10.7 \times 10^{-6}^\circ\text{C}^{-1}$.

School of Ceramic Engineering

Student's Signature _____

Academic Year 2009

Advisor's Signature _____