

เฉลิมพันธ์ เขียวคำอ้าย : ผลของการปรับเปลี่ยนผิวหน้าเคลย์ต่อสมบัติทางกายภาพของ  
นาโนคอมโพสิตจากยางธรรมชาติ (EFFECT OF CLAY SURFACE MODIFICATION  
ON PHYSICAL PROPERTIES OF NATURAL RUBBER NANOCOMPOSITES)  
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ สุภกาญจน์, 100 หน้า.

วิทยานิพนธ์นี้มอนด์โมริลโลไนท์ถูกใช้เป็นตัวเติมสำหรับยางธรรมชาติ ผิวหน้าของ  
มอนด์โมริลโลไนท์ที่ถูกปรับเปลี่ยนโดยใช้สารปรับเปลี่ยนผิวหน้าที่แตกต่างกัน 3 ชนิดได้แก่  
ออกตะเดซิลเอมีน ออกตะเดซิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ และเตตระเดซิลไตรเมทิล  
แอมโมเนียมโบรไมด์ ในปริมาณของสารปรับเปลี่ยนผิวหน้าที่แตกต่างกัน ได้แก่ 0.5 1 และ 2 เท่า  
ของความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก สเปกตรัมจากการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ สเปกตรัมจาก  
อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี และเทอร์โมแกรมจากเครื่องเทอร์โมการวิเมตริแสดงให้เห็นว่าสาร  
ปรับเปลี่ยนผิวหน้าได้แทรกตัวเข้าไปในชั้นของมอนด์โมริลโลไนท์

นาโนคอมโพสิตของยางธรรมชาติที่มีออร์กาโนเคลย์ในปริมาณ 5 ส่วนต่อหนึ่งร้อยละ  
ของยางธรรมชาติถูกเตรียมขึ้นโดยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง ในนาโนคอมโพสิตของยาง  
ธรรมชาติกับออร์กาโนเคลย์ทั้งหมด พบว่า นาโนคอมโพสิตของยางธรรมชาติกับมอนด์โมริลโล  
ไนท์ที่ปรับเปลี่ยนผิวหน้าด้วยเตตระเดซิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ในปริมาณ 2 เท่าของความ  
จุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกมีค่าการทนทานต่อแรงดึงสูงสุด มีเวลาสกอรัชและเวลาการคงรูปที่  
เหมาะสมที่สุด

ดังนั้น มอนด์โมริลโลไนท์ที่ปรับเปลี่ยนผิวหน้าด้วยเตตระเดซิลไตรเมทิลแอมโมเนียม  
โบรไมด์ในปริมาณ 2 เท่าของความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกถูกเลือก เพื่อนำไปเตรียม  
นาโนคอมโพสิตระหว่างยางธรรมชาติกับออร์กาโนเคลย์ที่มีปริมาณของออร์กาโนเคลย์  
แตกต่างกัน ได้แก่ 1 3 5 และ 10 ส่วนต่อหนึ่งร้อยละของยางธรรมชาติ เมื่อเพิ่มปริมาณของ  
มอนด์โมริลโลไนท์ที่ปรับเปลี่ยนผิวหน้าด้วยเตตระเดซิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ใน  
ปริมาณ 2 เท่าของความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในนาโนคอมโพสิตของยางธรรมชาติขึ้น  
ไปถึง 5 ส่วนต่อหนึ่งร้อยละของยางธรรมชาติ เวลาสกอรัชและเวลาการคงรูปลดลง ในขณะที่  
ค่าการทนทานต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยางธรรมชาติอีพ็อกซีไคซ์ถูกผสมกับยางธรรมชาติเพื่อปรับปรุงความเป็นฉนวน  
ของเมทริกซ์ อัตราส่วนผสมของยางธรรมชาติกับยางธรรมชาติอีพ็อกซีไคซ์ คือ 60 ต่อ 40 และ  
40 ต่อ 60 ร้อยละโดยน้ำหนัก ปริมาณของมอนด์โมริลโลไนท์ที่ปรับเปลี่ยนผิวหน้าด้วยเตตระ  
เดซิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ในปริมาณ 2 เท่าของความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก

ถูกกำหนดให้คงที่ ที่ 5 ส่วนต่อหนึ่งร้อยส่วนของยางธรรมชาติ การผสมยางธรรมชาติอีพ็อกซีได้ซ์  
กับยางธรรมชาติปรับปรุงสมบัติทางกลของนาโนคอมโพสิตของยางธรรมชาติได้เล็กน้อย

สาขาวิชา วิศวกรรมพอลิเมอร์

ปีการศึกษา 2552

ลายมือชื่อนักศึกษา \_\_\_\_\_

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา \_\_\_\_\_

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม \_\_\_\_\_

CHALERMPAN KEAWKUMAY : EFFECT OF CLAY SURFACE  
MODIFICATION ON PHYSICAL PROPERTIES OF NATURAL RUBBER  
NANOCOMPOSITES. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. NITINAT  
SUPPAKARN, Ph.D., 100 PP.

NATURAL RUBBER/ EPOXIDIZED NATURAL RUBBER/ CLAY/  
ORGANOCLAY/ NANOCOMPOSITE

In this thesis, MMT was used as a filler for natural rubber (NR). MMT surface was modified using three different types of surfactant, *i.e.* octadecylamine (ODA), tetradecyltrimethyl ammonium bromide (TDMA-Br) and octadecyltrimethyl ammonium bromide (ODTMA-Br) at various contents of surfactants, *i.e.* 0.5, 1 and 2 times clay CEC. XRD spectra, FTIR spectra and TGA thermograms of the organoclays revealed that the surfactant intercalated into MMT layers.

NR nanocomposites containing 5 phr of the organoclays were prepared by a two-roll mill. Among all the NR/organoclay nanocomposites, NR nanocomposites with MMT-TDMA2 had the highest tensile strength and optimum scorch time and cure time.

Therefore, MMT-TDMA2 was selected for preparing NR nanocomposites at various contents of the organoclay, *i.e.* 1, 3, 5 and 10 phr. With increasing MMT-TDMA2 content in the NR nanocomposites, scorch time and cure time decreased while tensile strength increased up to 5 phr of MMT-TDMA2.

Moreover, epoxidized natural rubber (ENR) was blended with NR to improve matrix polarity. NR/ENR blend ratios were 60/40 and 40/60 wt%. MMT-TDMA2 was fixed at 5 phr. Blending ENR with NR slightly improved mechanical properties of the nanocomposites.

School of Polymer Engineering

Academic Year 2009

Student's Signature\_\_\_\_\_

Advisor's Signature\_\_\_\_\_

Co-advisor's Signature\_\_\_\_\_