

กรรมวิธี ขุนชนะ : การศึกษาฟิล์มบางนาโนซิลิคอนคอตในออกไซด์เมตริกซ์ด้วยวิธี  
โซล-เจล สำหรับการประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ (STUDY OF NANO-SILICON  
DOTS THIN FILM IN ITS OXIDE MATRIX BY USING SOL-GEL TECHNIQUE FOR  
PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ทิพย์วรรณ พิงสุวรรณรักษ์, 97 หน้า.

งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นการผลิตฟิล์มบางนาโนซิลิคอนคอต (nc-Si dots) ในเฟสของซิลิคอนไดออกไซด์ ( $\text{SiO}_2$ ) ด้วยวิธีโซล-เจล เพื่อหาแนวทางการนำไปใช้เป็นหน้าต่างรับแสงต้นทุ่นต่ำให้แก่เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใหม่จากการเคลือบฟิล์มแบบหมุนเหวี่ยงด้วยสารละลายเจลแขวนลอยตั้งต้นสำหรับ  $\text{SiO}_2$  และผลึกนาโนซิลิคอน (nc-Si) เทคนิคการผลิตฟิล์มบางนี้ใช้อุณหภูมิอบความร้อนต่ำ และจากการไม่พึ่งพากระบวนการสุญญากาศพิเศษส่งผลให้ต้นทุนผลิตต่ำจึงเหมาะกับการผลิตเชิงพาณิชย์ ศึกษาสมบัติทางโครงสร้างจุลภาค ทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ทางแสงของฟิล์ม คุณภาพของฟิล์ม  $\text{SiO}_2$  ที่ผลิตได้ศึกษาจากสมบัติทางเคมีด้วยเทคนิคฟลูออริสเซนซ์ฟลูออโรสเปกโตรสโคปี พบสเปกตรัมแสดงการเกาะเกี่ยวพันธะระหว่างอะตอมของ Si-O-Si คุณภาพของผลึก nc-Si ทดสอบจากเทคนิคไมโครรามานสเปกโตรสโคปี พบการเลื่อนตำแหน่งของยอดแหลมสเปกตรัม รามานจาก  $521 \text{ cm}^{-1}$  เป็น  $511 \text{ cm}^{-1}$  ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะโครงสร้างอะตอมของนาโน และจากการทดสอบวัดด้วยเทคนิคโฟโตมิสชันสเปกโตรสโคปีได้พบสเปกตรัม PES ที่ระดับพลังงาน  $187 \text{ eV}$  สัมพันธ์กับการเกาะเกี่ยวพันธะระหว่างอะตอม B-Si

นอกจากนี้ได้ศึกษาการผลิตฟิล์มบาง nc-Si dots ในเฟสของพอสฟอซิลิเกตออกไซด์ (PSG) เพื่อให้มีค่าความนำไฟฟ้าชนิดเอ็นสูงขึ้น โดยเติมส่วนผสมของกรดพอสฟอริกในสารละลายเจลแขวนลอย ค่าความนำไฟฟ้าของฟิล์มนี้สูงขึ้นจากเดิมประมาณ 5.64 เท่า กระแสไฟฟ้าโฟโตเพิ่มขึ้นถึง  $10^3$  เท่า เมื่อเทียบกับกระแสไฟฟ้ามืด และได้ศึกษาผลกระทบของความหนาแน่น nc-Si โดยควบคุมปริมาณการเติมผลึก nc-Si เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 0.03g 0.06g และ 0.10 g ฟิล์มที่ผลิตนี้มีความหนาเพิ่มขึ้นจาก  $0.95 \mu\text{m}$  ถึง  $1.36 \mu\text{m}$  ผลทดสอบวัดสเปกตรัมการทะลุผ่านแสงและการสะท้อนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ในย่านแสงตั้งแต่อัลตราไวโอเล็ตถึงย่านแสงมองเห็น พบว่าฟิล์มให้ค่าสเปกตรัมการทะลุผ่านแสงลดลง กับมีค่าสเปกตรัมการสะท้อนแสงกลับที่ผิวสูงขึ้นตามความหนาแน่น nc-Si มากขึ้น เมื่อนำข้อมูลที่วัดได้คำนวณหาค่าช่องว่างพลังงานทางแสงของฟิล์มด้วยความสัมพันธ์ของการพล็อตแบบแทงค์ พบว่าฟิล์มมีช่องว่างพลังงานทางแสงเพิ่มขึ้นจาก  $1.1 \text{ eV}$  และมากที่สุดเท่ากับ  $1.4 \text{ eV}$  ในเงื่อนไขความหนาแน่น nc-Si เท่ากับ 0.06g

ในการศึกษานี้ได้หาแนวทางการนำฟิล์มบาง nc-Si dots ในเฟส PSG มาใช้เป็นชั้นเอ็น แต่ฟิล์มที่ผลิตได้นั้นมีค่าความนำไฟฟ้าต่ำมากประมาณ  $5.60 \times 10^{-6} \text{ S/cm}$  เนื่องจากการเกิดรอยร้าวที่ผิวฟิล์ม

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้เคลือบฟิล์มบาง nc-Si dots ในเฟส PSG บนชั้นรอยต่อพี-เอ็น ซิลิคอน โดยมีโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบ Al-Ag/nc-Si dots/n-Si/p-Si substrate/Al และพื้นที่เซลล์เท่ากับ  $1 \text{ cm}^2$  ผลการวัดค่าประสิทธิภาพทางแสงด้วยเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าภายใต้แสงเทียมมาตรฐาน  $100 \text{ mW/cm}^2$  (AM1.5G) ให้ค่าประสิทธิภาพการแปลงพลังงานประมาณ 2.35% ซึ่งมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับเซลล์ที่ไม่มีชั้นฟิล์มบาง nc-Si dots เนื่องจากฟิล์มบาง nc-Si dots มีการทะลุผ่านแสงต่ำทำให้เกิดการผลิตพาหะได้น้อยลง อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์ฟิล์มบาง nc-Si dots ในเฟส PSG ภายใต้กระบวนการผลิตต้นทุนต่ำให้มีสมบัติทางแสงที่ดี และทราบถึงปัญหาค่าความนำไฟฟ้าที่ต่ำเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางนาโนซิลิคอนคอตชนิดใหม่ได้ในอนาคต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ปีการศึกษา 2555

ลายมือชื่อนักศึกษา \_\_\_\_\_

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา \_\_\_\_\_

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม \_\_\_\_\_