

อภิรักษ์ สีนจันทร : การเตรียม N-TiO₂ โฟโตคะตะไลติกเพื่อกำจัดสารก่อมะเร็งด้วย
กระบวนการโซล-เจล (PREPARATION OF N-TiO₂ PHOTOCATALYTIC FOR
CARCINOGEN DISPOSAL SYNTHESIZED BY SOL-GEL PROCESS)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล, 74 หน้า

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสารละลายไนเตรตซึ่งถือได้ว่าเป็นสารตั้งต้น
การก่อมะเร็งในอาหารที่เกิดจากการรวมตัวกันของไนเตรตที่อยู่ในรูปสารประกอบอินทรีย์-ไนโตรโซ กับ
เอมีนทุติยภูมิ โดยการใช้กระบวนการโฟโตคะตะไลติกภายใต้แหล่งกำเนิดแสงช่วงที่ตามองเห็น ซึ่งมี
N-TiO₂ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งสามารถเตรียมได้จากกระบวนการโซล-เจล โดยใช้ไทเทเนียม (เตตระ)
มอนอกไซด์-บิวทอกไซด์ (Titanium (IV) butoxide) และแอมโมเนียมไนเตรตเป็นแหล่งกำเนิดของ
ไนโตรเจน โดยการศึกษาจะทำการเปรียบเทียบอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเผาที่มีผลต่อความสามารถ
ในการเร่งปฏิกิริยาดำเนินการ และในกระบวนการโฟโตคะตะไลติกโดยการกำจัดไนเตรตด้วยชั้นงาน
N-TiO₂ ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยวิธีการจุ่มชั้นงาน (Dipping)

จากผลการศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยา N-TiO₂ ที่เตรียมขึ้นจากกระบวนการโซล-เจลมีสมบัติ
เหมาะสมสำหรับกระบวนการโฟโตคะตะไลติก โดยเมื่อเผา ณ อุณหภูมิ 200 และ 250 องศา
เซลเซียส ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้จะมีโครงสร้างเป็นอนาเทสร่วมกับแอมโมเนียมไนเตรต และพบ
โครงสร้างผลึกแบบอนาเทสเพียงชนิดเดียวที่การเผา ณ อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ตัวเร่งปฏิกิริยา
ที่สังเคราะห์ได้นั้นจะมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยอยู่ในระดับนาโนเมตรประมาณ 20 นาโนเมตร มีพื้นที่ผิว
ที่สูงกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ไม่มีการเติมไนโตรเจนที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการโซล-เจลและ
ไทเทเนียมไดออกไซด์เกรดการค้า เมื่อนำไปขึ้นรูปจะได้ชั้นงานที่มีผง N-TiO₂ กระจายตัวอย่าง
สม่ำเสมออยู่บนผิวของฟองน้ำที่ใช้เป็นตัวรองรับ สำหรับประสิทธิภาพการกำจัดไนเตรต พบว่าใน
การทดสอบครั้งแรกชั้นงานตัวเร่งปฏิกิริยา N-TiO₂ ที่สังเคราะห์ได้ที่อุณหภูมิ 200, 250 และ 300
องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 60, 90 และ 120 นาที สามารถกำจัดไนเตรตได้ ซึ่งชั้นงานตัวเร่งปฏิกิริยา
N-TiO₂(300-120) ที่เผา ณ อุณหภูมิ 300 เป็นระยะเวลา 120 นาที สามารถกำจัดไนเตรตได้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 65.63 ในการทดสอบครั้งที่ 2 พบว่าชั้นงาน N-TiO₂ นั้นให้
ประสิทธิภาพในการกำจัดไนเตรตลดลง อย่างไรก็ตามชั้นงาน N-TiO₂(300-120) ยังคงสามารถกำจัด
ไนเตรตได้มีประสิทธิภาพสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 61.52 ซึ่งในการทดสอบทั้ง 2 ครั้งยังให้ไนไตรต์
(NO₂), แอมโมเนียม (NH₄⁺) และไนโตรเจน (N₂) ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายหลังการทดสอบ
ประสิทธิภาพกระบวนการโฟโตคะตะไลติก

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก _____

ปีการศึกษา 2562

ลายมือชื่อนักศึกษา _____

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา _____

ABHIRAK SINCHANGREED : PREPARATION OF N-TiO₂PHOTOCATALYTIC
FOR CARCINOGEN DISPOSAL SYNTHESIZED BY SOL-GEL PROCESS.

THESIS ADVISOR : ASST. PROF. SUKASEM WATCHARAMAISAKUL,
D.Eng., 74 PP.

N-TiO₂, SOL-GEL PROCESS, PHOTOCATALYTIC PROCESS, CALCINATION

This research is focus on the performance of N-TiO₂ photocatalyst on the disposal of nitrate, a carcinogen derived from a combination of amines and N-nitroso compounds, via a photocatalytic process under visible light. The N-TiO₂ was synthesized by sol-gel process using titanium (IV) butoxide as a precursor and ammonium nitrate as a nitrogen source. The obtained N-TiO₂ gel was calcined under various conditions to find out the optimum calcination temperature and time in order to obtain a high photocatalytic efficiency for nitrate disposal.

The results showed that the N-TiO₂ photocatalysts were successfully synthesized by the sol-gel process and able to use in the photocatalytic process. The anatase phase and ammonium nitrate phase were presented after calcination at 200 °C and 250 °C. Meanwhile, the presence of the single anatase phase was observed at 300 °C. The N-TiO₂ photocatalysts were well uniform dispersed with 20 nm. The surface area of N-TiO₂ was higher than the sol-gel synthesized undoped-TiO₂ and the commercial-grade TiO₂. After the dipping process, the N-TiO₂ powder was well dispersed on the surface of the sponge substrate.

The first photocatalytic activity test showed that the N-TiO₂ samples synthesized at 200 °C, 250 °C and 300 °C for 60, 90 and 120 mins could remove the nitrate from the solution. The N-TiO₂ synthesized at 300 °C for 120 min (N-TiO₂ (300-120))

exhibited the highest photocatalytic activity with 65.63 percent degradation of nitrate. The nitrate removal efficiency was slightly reduced to 61.52 percent in the second photocatalytic activity test by N-TiO₂ (300-120) was still maintained the best for the removal of nitrate in this research. From the degradation, the nitrate (NO₂⁻), ammonium (NH₄⁺) and nitrogen (N₂) were produced as the final products from the photocatalytic efficiency test.



School of Ceramic Engineering

Academic Year 2019

Student's Signature 

Advisor's Signature 