

สุภัตรา ขบวนนลดาด : สมบัติของโคบอลต์บนซีโอลิต์และแมงกานีสบันแมกนีเซียม
ออกไซด์ ที่กระจายตัวสูง (PROPERTIES OF HIGHLY DISPERSED COBALT ON
ZEOLITES AND MANGANESE ON MAGNESIUM OXIDE)

อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. จตุพร วิทยาคุณ, 191 หน้า.

ในการสังเคราะห์ซีโอลิต์วาย (NaY) โดยกระบวนการไฮโดรเทอมัล เพื่อใช้เป็นตัวรองรับ
สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา สภาพที่เหมาะสมที่สุดในการสังเคราะห์คือการบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา
1 วัน และตกผลึกที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 วัน การเปลี่ยนสภาพในการสังเคราะห์
ทำให้ซีโอลิต์วายเกิดการแปรสภาพเป็นซีโอลิต์พี (NaP) โดยสามารถยืนยันการแปรสภาพด้วย
เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ระยะเวลาในการบ่มส่งผลต่อการแปรสภาพของ ซีโอลิต์วาย
เพียงเล็กน้อย ในขณะที่ระยะเวลาในการตกผลึกส่งผลกระทบมากกว่า สำหรับซีโอลิต์ที่สังเคราะห์
โดยการบ่ม 1 วันและใช้เวลาในการตกผลึก 4 วันนั้น ประกอบด้วยซีโอลิต์พีเป็นส่วนใหญ่ และ
ซีโอลิต์ที่สังเคราะห์โดยการตกผลึกเป็นเวลา 5 วัน ไม่ปรากฏพิเศษของซีโอลิต์วายเหลืออยู่

ในการนำซีโอลิต์วายมาเป็นตัวรองรับสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโคบอลต์ (Co/NaY) และ¹
ใช้เร่งปฏิกิริยาไฮโดรเจโนไนโตรเจนอร์มัลบิวเทน โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเร่ง
ปฏิกิริยากับตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับซีโอลิต ZSM-5 ($\text{Co}/\text{ZSM-5}$) พบว่า ค่าการแปลง
ผันเมื่อใช้ $\text{Co}/\text{ZSM-5}$ สูงกว่า ดังนั้นจึงศึกษาการเร่งปฏิกิริยาโดยใช้ $\text{Co}/\text{ZSM-5}$ เพียงตัวเดียว
เนื่องจากโลหะ โคบอลต์ คือรูปที่สามารถเร่งปฏิกิริยาไฮโดรเจโนไนโตรเจนอร์มัลบิวเทน ดังนั้น
จึงได้ศึกษาความสามารถในการถูกรีดิวชั่นของโคบอลต์ ในตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 400 องศา²
เซลเซียส โดยใช้เทคนิค X-ray absorption near edge structure พบว่า ปริมาณการถูกรีดิวชั่นของ
โคบอลต์และค่าการแปลงผันของนอร์มอลบิวเทนมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณของโคบอลต์ในตัวเร่ง
ปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น เมื่อเดินแพลต้าเดี่ยมปริมาณร้อยละ 1 โดยน้ำหนักลงในตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเดียว
โคบอลต์ พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคู่ที่ได้นั้น ทำให้ความสามารถในการถูกรีดิวชั่นและค่าการแปลง
ผันในปฏิกิริยาไฮโดรเจโนไนโตรเจนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดร
เจโนไนโตรเจนอร์มัลบิวเทนโดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นโลหะเดียวโคบอลต์บนตัวรองรับซีโอลิต
ZSM-5 ($\text{Co}/\text{ZSM-5}$) มีเพียงมีเทน และผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาดังกล่าวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็น³
โลหะคู่บนตัวรองรับซีโอลิต ZSM-5 ($\text{CoPd}/\text{ZSM-5}$) นั้นประกอบด้วยมีเทนเป็นองค์ประกอบหลัก
และมีอีเทนและ โปรเพนในปริมาณเล็กน้อย

อีกส่วนหนึ่งของงานนี้คือการปรับปรุงความมีแบบแผนและการกระจายตัวของแมงกานีส
รองรับบนแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) โดยเตรียมจากสารตั้งต้นที่เป็นสารเชิงซ้อนโลหะอินทรีย์
โดยใช้เทคนิคการเคลือบ ไฮเคมี (chemical vapor deposition) สารประกอบ $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ $\text{Mn}(\text{CO})_5\text{H}$

และ $Mn(CO)_5CH_3$ เมื่อนำมาวางบนตัวรองรับ แล้ววิเคราะห์สปีชีส์ที่อยู่บนผิวน้ำ ด้วยเทคนิคสเปกโโทรสโคปีของการคูคอกลีนรังสีเอกซ์ อินฟารेड และอิเล็กตรอนพาราเมกнетิกเรโซแนนซ์ พบว่าสปีชีส์บนพื้นผิวของตัวอย่างที่เตรียมจาก $Mn_2(CO)_{10}$ และ $Mn(CO)_5H$ ประกอบด้วยสารประกอบแมงกานีสคาร์บอนิลหลายชนิดผสมกัน การนำบัดตัวอย่างดังกล่าวในสภาวะออกซิเจนที่อุณหภูมิห้องพบว่า เหลือเพียงแมงกานีสไตรคาร์บอนิลตัวเดียวบนพื้นผิวของ MgO และเหลือออกซิเดชันของแมงกานีสในตัวอย่างหลังจากนำบัดด้วยออกซิเจนนั้นมีค่ามากกว่าสองในขณะที่ตัวอย่างที่เตรียมจาก $Mn(CO)_5CH_3$ และแมgnีเซียมออกไซด์นั้น มีเพียงแมงกานีสเตตราคาร์บอนิล บนพื้นที่ผิวและการนำบัดตัวอย่างนี้ในออกซิเจนที่อุณหภูมิห้องไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของเลขออกซิเดชัน และจำนวนลิแกนด์คาร์บอนิล



SUPATTRA KHABUANCHALAD : PROPERTIES OF HIGHLY
DISPERSED COBALT ON ZEOLITES AND MANGANESE ON
MAGNESIUM OXIDE. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. JATUPORN
WITTAYAKUN, Ph.D. 191 PP.

ZEOLITE NaY/ZEOLITE ZSM-5/COBALT/PALLADIUM/*n*-BUTANE
HYDROGENOLYSIS/MANGANESE CARBONYL/MAGNESIUM OXIDE

Zeolite NaY was synthesized by a hydrothermal method and used as a catalyst support. The optimum synthesis condition was 1-day aging time at room temperature and 1-day crystallization time at 100°C. By variation of the synthesis conditions, zeolite NaY transformed to zeolite NaP. The change in the zeolite phase was confirmed by powder X-ray diffraction. The aging time showed a slight effect on the transformation but the crystallization time, with a fixed aging time at 1 day, caused a significant transformation. The NaY phase was not observed after a crystallization time of 4 days and zeolite with NaP as a major phase was obtained after crystallization of 5 days.

The zeolite NaY was used as a support for cobalt catalysts (Co/NaY) in *n*-butane hydrogenolysis and compared to that supported on zeolite ZSM-5 (Co/ZSM-5). The conversion of *n*-butane from Co/NaY was lower than that from Co/ZSM-5, consequently, further study was done only over Co/ZSM-5. Because metallic cobalt is an active form in *n*-butane hydrogenolysis, the reducibility of cobalt catalysts was determined by X-ray absorption near edge structure. In monometallic catalysts (1, 4, 7 and 10 wt% Co/ZSM-5), the reducibility and conversion of *n*-butane

hydrogenolysis increased with the cobalt content. Addition of 1 wt% Pd to the monometallic cobalt did not significantly enhance the reducibility and catalytic activity. Monometallic cobalt catalysts produced only methane whereas bimetallic ones produced trace amount of ethane and propane with methane as main product.

Another part of this work focused on improvement of uniformity and dispersion of manganese supported on magnesium oxide (MgO) prepared from organometallic complexes as metal precursor by chemical vapor deposition. $Mn_2(CO)_{10}$, $Mn(CO)_5H$ and $Mn(CO)_5CH_3$ compounds were deposited on MgO and the resulting surface species were characterized by X-ray absorption, electron paramagnetic resonance, and infrared spectroscopies. Deposition of $Mn_2(CO)_{10}$, $Mn(CO)_5H$ on MgO resulted in mixed manganese carbonyl species. Treatment of sample prepared from $Mn_2(CO)_{10}$ and $Mn(CO)_5H$ on MgO in flowing O_2 at room temperature resulted in formation of manganese tricarbonyl species with the oxidation state of manganese higher than +2. In contrast, chemical vapor deposition of $Mn(CO)_5CH_3$ on MgO led to the formation of only one surface species, manganese tetracarbonyl, in which the manganese was cationic. The oxidation state and number of carbonyl ligand of manganese remained unchanged after this sample was treated in O_2 .