

อี อี ชาน : การประยุกต์ใช้ส่วนผสมถ่านหินอ้อยสำหรับอุดในช่องเหมืองเกลือและเหมืองโซเดียมโพแทสเซียม (APPLICATION OF SUGARCANE BAGASSE ASH MIXTURES FOR SALT AND POTASH MINE SEALING) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา เพื่อกุญชิริ, 65 หน้า.

งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้ถ่านหินอ้อยเป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์เพื่ออุดในช่องเหมืองเกลือและเหมืองโซเดียมโพแทสเซียม โดยส่วนผสมประกอบด้วยถ่านหินอ้อย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เบนโทไนท์และเกลือหินบด การทดสอบกำลังและความแกร่งของวัสดุผสมได้ถูกดำเนินการเพื่อนำมาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการลดขนาดการทรุดตัวของผิวดินในเหมืองเกลือและเหมืองโซเดียม “วัสดุซีเมนต์” ผสมระหว่างถ่านหินอ้อยกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในอัตราส่วนเท่ากัน 20:80 โดยน้ำหนัก และเบนโทไนท์พสมเกลือหินบดในอัตราส่วนเท่ากัน 30:70 โดยน้ำหนัก โดยกำหนดให้ส่วนผสมของ “วัสดุซีเมนต์” ต่อ “เบนโทไนท์พสมเกลือหินบด” มีอัตราส่วน 1:2 (CPB-1) และ 1:3 (CPB-2) ในการทดสอบใช้สัดส่วนของน้ำเกลือเพิ่มขึ้นต่อวัสดุผสมทั้งหมดมีค่าเท่ากัน 0.4 การทดสอบกำลังอัดแกนเดียว (UCS) และกำลังอัดแบบสามแกน (TRI) และการทดสอบกำลังรับแรงดึงแบบราชิล (BZ) ถูกทดสอบกับตัวอย่างที่ผ่านการบ่มด้วยระยะเวลา 3, 7, 14 และ 28 วัน ผลที่ได้จากการทดสอบถูกนำมาใช้การคำนวณด้วยโปรแกรม FLAC เพื่อจำลองพฤติกรรมในเชิงเวลากองช่องเหมืองในชั้นเกลือและโซเดียมโพแทสเซียมที่ถูกอุดด้วยวัสดุผสมนี้ จากผลการทดสอบพบว่าค่ากำลังอัดในแกนเดียวและกำลังดึงแบบราชิลหลังจากผ่านการบ่มด้วยระยะเวลา 28 วัน สำหรับตัวอย่างที่ผสม “วัสดุซีเมนต์” ต่อ “เบนโทไนท์พสมเกลือหินบด” อัตราส่วน 1:2 (CPB-1) มีค่าเท่ากัน 7 MPa และ 1.02 MPa และสำหรับอัตราส่วน 1:3 (CPB-2) มีค่าเท่ากัน 5 MPa และ 0.86 MPa ตามลำดับ ผลกระทบว่าส่วนผสม CPB-1 มีกำลังสูงกว่าส่วนผสม CPB-2 ค่าความเห็น噎คติดและมูนเสียดทานภายในของตัวอย่างมีค่าเพิ่มขึ้นในช่วงสองสัปดาห์แรกและมีแนวโน้มคงที่หลังจาก 28 วัน ค่าสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นและอัตราล่วงปั๊วของมีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ผลการทดสอบของตัวอย่างส่วนผสม CPB-2 พบว่าการทรุดตัวของผิวดินลดลงประมาณ 46% เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีการอุดช่องเหมือง

สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจ
ปีการศึกษา 2559


ลายมือชื่อนักศึกษา _____
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา D.Phuvalaphum

EI EI SAN : APPLICATION OF SUGARCANE BAGASSE ASH
MIXTURES FOR SALT AND POTASH MINE SEALING. THESIS
ADVISOR : ASST. PROF. DECHO PHUEAKPHUM, Ph.D., 65 PP.

SUGARCANE BAGASSE ASH/CEMENTED PASTE BACKFILL/STRENGTH
DEVELOPMENT/SUBSIDENCE

This research investigates the utilization of sugarcane bagasse ash (SCBA) mixed with Portland cement, bentonite and crushed salt as sealing materials to reduce the subsidence in salt and potash mine. The strength and toughness of the mixture are determined here. The ratio of SCBA to cement (cementitious materials) is 20:80 by weight and bentonite to crushed salt (bentonite-crushed salt mixture) is 30:70 by weight. The mixture ratios of cementitious materials to bentonite-crushed salt mixture are 1:2 (CPB-1) and 1:3 (CPB-2). The constant saturated brine-to-mixed materials ratio of 0.4 is used for blending. The uniaxial compressive strength (UCS) test, triaxial compression (TRI) test and Brazilian tensile strength (BZ) test are performed for each curing period of 3, 7, 14 and 28 days. The test results are used in FLAC program to simulate the time dependent behaviors of salt and potash mine with sealing materials. In this study, the UCS and BZ of CPB-1 mixture provides 7 MPa and 1.02 MPa while CPB-2 mixture gives 5 MPa and 0.86 MPa at a curing period of 28 days. The results clearly show that CPB-1 mixture can produce more strength than CPB-2 mixture. The cohesion (c) and internal friction angle (ϕ) are gradually increased at the first two weeks and then tend to remain constant after 28 days. The elastic moduli and Poisson's ratio are slightly increased. From the numerical analysis,

the result obtained from the mine opening with the CPB-2 sealing can reduce the magnitude of subsidence about 46% as compared with that without backfills.



School of Geotechnology

Academic Year 2016

Student's Signature _____

Advisor's Signature D.Dheaphumin