

## บทคัดย่อภาษาไทย

เนื่องจากในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาปลดปล่อยไฮโดรเจนของวัสดุคอมโพสิต  $\text{LiNH}_2\text{-LiH}$  จะมีแก๊ส  $\text{NH}_3$  เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้ปริมาณไฮโดรเจนที่จะถูกปล่อยออกมาลดลงแล้ว แก๊สนี้ยังเป็นพิษต่อตัวเร่งปฏิกิริยาที่ติดอยู่บนเมมเบรนของเซลล์เชื้อเพลิงอีกด้วย ดังนั้นแนวความคิดที่จะประกบผิวหน้าของวัสดุคอมโพสิต  $\text{LiNH}_2\text{-LiH}$  แบบอัดเม็ดด้วยชั้นของ  $\text{LiH}$  (10-30 wt. %) เพื่อทำปฏิกิริยากับ  $\text{NH}_3$  ที่ปล่อยออกมา ให้เกิดเพียงแก๊ส  $\text{H}_2$  จึงเกิดขึ้น ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า ในการปลดปล่อยไฮโดรเจนในรอบแรก ตัวอย่าง  $\text{LiNH}_2\text{-LiH}$  แบบอัดเม็ดที่ประกบด้วยชั้นของ  $\text{LiH}$  ไม่มีสัญญาณของแก๊ส  $\text{NH}_3$  ถูกปล่อยออกมา และให้ความจุไฮโดรเจนอยู่ที่ 3.5-4.0 wt. % แต่จากการทำปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนไฮโดรเจนแบบเป็นวัฏจักร (รอบที่ 2-6) พบว่า ตัวอย่าง  $\text{LiNH}_2\text{-LiH}$  แบบอัดเม็ดที่ประกบด้วยชั้นของ  $\text{LiH}$  ที่ปริมาณต่ำกว่า (10 wt. %) มีการปล่อย  $\text{NH}_3$  ออกมาด้วยในระหว่างการปลดปล่อยไฮโดรเจน ในขณะที่ตัวอย่างที่มีการประกบด้วยชั้นของ  $\text{LiH}$  ในปริมาณ 30 wt. % ยังคงปล่อยออกมาเฉพาะแก๊ส  $\text{H}_2$  โดยไม่มีแก๊ส  $\text{NH}_3$  และความจุไฮโดรเจนของทั้งสองตัวอย่างลดลงมาอยู่ที่ 2.3-2.6 wt. % ซึ่งสาเหตุของการลดลงของปริมาณไฮโดรเจนที่ปล่อยออกมานี้ ก็เนื่องมาจากการก่อตัวของเฟสที่ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ เช่น  $\text{Li}_2\text{O}$ ,  $\text{LiTi}_2\text{O}_4$ , และ  $\text{Li}_5\text{TiN}_3$  และสำหรับตัวอย่าง LNL-30 %LiH พบว่า นอกจากจะมีปริมาณของ  $\text{LiH}$  ที่เพียงพอในการทำปฏิกิริยากับ  $\text{NH}_3$  แล้ว ตัวอย่างนี้ยังมีเฟสใหม่ที่เกิดขึ้น ได้แก่  $\text{LiH}_{1-x}\text{F}_x$  และ  $\text{Li}_2\text{NH}_{1-y}\text{F}_y$  ที่ส่งผลดีต่อคุณสมบัติทางจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาปลดปล่อยและกักเก็บไฮโดรเจนและการผันกลับได้ของวัสดุคอมโพสิตของ  $\text{LiNH}_2\text{-LiH}$  และเนื่องจากปริมาณไฮโดรเจนที่ได้จากตัวอย่างวัสดุคอมโพสิต  $\text{LiNH}_2\text{-LiH}$  แบบอัดเม็ดที่ประกบด้วยชั้น  $\text{LiH}$  มีปริมาณที่ค่อนข้างน้อย ดังนั้นถึงกักเก็บที่บรรจุวัสดุไฮไดรไรด์ชนิด  $\text{MgH}_2$  ที่มีระบบหมุนเวียนความร้อนภายใน (โดยบรรจุวัสดุตัวอย่าง ~46 กรัม ในถังกักเก็บที่มีปริมาตร 96 mL) จึงถูกนำมาใช้ในการทดสอบกับเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งเซลล์เชื้อเพลิงที่ต่อกับถังกักเก็บไฮโดรเจนที่บรรจุวัสดุไฮไดรไรด์ชนิด  $\text{MgH}_2$  สามารถให้กำลังไฟฟารวม 17 Wh ด้วยค่ากระแสที่คงที่ 0.6 A เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที

## บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

During decomposition of  $\text{LiNH}_2\text{-LiH}$  composite,  $\text{NH}_3$  emission not only leads to deficient hydrogen content release but also poisons fuel cell catalysts. The idea of sandwiching  $\text{LiNH}_2\text{-LiH}$  pellet with LiH layers (10-30 wt. %) for reacting with  $\text{NH}_3$  to produce  $\text{H}_2$  is of interest. The LiH-sandwiched  $\text{LiNH}_2\text{-LiH}$  pellets show no sign of  $\text{NH}_3$  release with hydrogen capacities 3.5-4.0 wt. %  $\text{H}_2$  during the first cycle. Upon cycling (the 2<sup>nd</sup>-6<sup>th</sup> cycles), decomposition of the LiH-sandwiched  $\text{LiNH}_2\text{-LiH}$  pellet with low amount of LiH layer (10 wt. %) reveals  $\text{NH}_3$  release, while that with 30 wt. % LiH layers still liberates hydrogen without  $\text{NH}_3$  with the reduced capacities of 2.3-2.6 wt. %  $\text{H}_2$ . Deficient hydrogen content release is described by the formations of irreversible phases of  $\text{Li}_2\text{O}$ ,  $\text{LiTi}_2\text{O}_4$ , and  $\text{Li}_5\text{TiN}_3$ . Effective dehydrogenation of 30 wt. % LiH-sandwiched  $\text{LiNH}_2\text{-LiH}$  pellet is due to not only sufficient LiH content to react with  $\text{NH}_3$  but also the formation of new active phases of  $\text{LiH}_{1-x}\text{F}_x$  and  $\text{Li}_2\text{NH}_{1-y}\text{F}_y$ , likely benefiting de/rehydrogenation kinetics and reversibility of  $\text{LiNH}_2\text{-LiH}$  composite. Since reversible hydrogen storage capacity of LiH-sandwiched  $\text{LiNH}_2\text{-LiH}$  pellets is rather low,  $\text{MgH}_2$ -based hydrogen storage tank (~46 g in 96 mL packing volume) with heat exchanger is selected to combine with fuel cells. Fuel cell stack connected with  $\text{MgH}_2$ -based tank reveals total electrical power of 17 Wh with constant current of 0.6 A for 2 h 30 min.